



Popis produktu

Tenkovrstvá malta Termalica TMT 5 je malta pro tenkou spáru, určená ke zhotovení zdiva z porobetonových tvárnic Termalica.

Vlastnosti produktu

Zrnitost: 0-1 mm

Pevnost: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$, M5 dle EN 998-2

Zpracování / Použití

Potřeba vody v závislosti na velikosti balení:

17 kg pytel: ca. 5,1 l

Záměsovou vodu nalít do čistého kruhového vědra a pomaluběžným míchadlem rozmíchat na homogenní směs bez hrudek. Následně čerstvou maltu nanášet na ložnou spáru zdiva podle pokynů ve Stavební příručce Termalica.

Podklad

Povrch zdiva (ložné spáry) musí být čistý a bez prachu.

Nepracovat při mrazu.

Důležité

Maltu TMT 5 míchat pouze s čistou vodou bez příměsí. Nepracovat při teplotách pod $+5^\circ \text{C}$. Nanést vždy jen takové množství malty (v závislosti na počasí) jaké je předepsané ve Stavební příručce Termalica. Při delším přerušení práce (svátky a víkendy) je nutné chránit korunu zdiva vhodnými opatřeními proti vlivům počasí.

Otevřené balení skladovat v suchu.

Skladování

V suchu skladovatelné 12 měsíců. Při překročení doby skladovatelnosti se může zhoršit zpracovatelnost a eventuálně prodloužit doba tvrdnutí.

Forma dodávky

Papírové pytle.

Pytel 17 kg, 48 pytlů / paleta = 0,86 t

Informace ve vztahu k životnímu prostředí

Obaly bezezbytku vyprázdnit a předat k recyklaci.

Technická data

TMT 5	
Pevnost v tlaku	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Smyková pevnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Sypná hmotnost	$< 1,4 \text{ kg/dm}^3$
Vydatnost	ca. 750 l/t
Zrnitost	0-1 mm
Spotřeba	dle nanesené vrstvy
Mrazuvzdornost	ano

Zajištění kvality podle ISO 9001

Na základě certifikace našeho podniku podle ISO 9001 podléhají naše suroviny a výrobky stálé vlastní kontrole v laboratoři.

Bezpečnostní upozornění

Malta reaguje s vodou silně alkalicky, proto: chránit kůži a oči, při zasažení důkladně opláchnout, při zasažení očí neprodleně vyhledat lékaře.

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní listy naleznete na www.maxit.cz). Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Právní upozornění

Uvedené hodnoty a zaručené vlastnosti jsou výsledkem intenzivního vývoje a rozsáhlých praktických zkušeností stejně tak na základě výsledků vnitřního i externího do-

Tenkvrstvá malta Termalica TMT 5

zoru.

Naše slovní i písemné doporučení k použití jsou pomocnou nápovědou při výběru našeho výrobku, ale nejsou podkladem pro žádný smluvní právní vztah. Vychází se z toho, že zákazník se přizpůsobí na vlastní odpovědnost platným předpisům a pravidlům pro zpracování.

Odborné a tím pádem úspěšné použití našich výrobků nepodléhá naší kontrole. Instrukce jako např. výčet vhodných omítkových podkladů, nemají charakter zaručených vlastností a nezbavují zákazníky vlastní zkušební povinnosti. Více také informace v platných technických listech.

